

CARATTERISTICHE TECNICHE

PHYSICAL PROPERTIES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE DATEN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPPO ANNEX BIA EN 14411 E ≤ 0,5% (ISO 13006) In approvazione / In the course of approval En cours d'approbation / Noch zu billigen En fase de aprobación	NORMA EN 14411 STANDARDS EN 14411 NORME EN 14411 NORM EN 14411 NORMA EN 14411	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED VALUES / VALEUR PRESCRITES PAR LES NORMES / NORMVORGABE / VALOR PRESCRITO POR LAS NORMAS	PORCELLANATO SMALTATO / RISULTATI SECONDO NORMATIVA Glazed porcelain stoneware/Results as per European rules Grès cérame émaillé/Résultats selon normes européen Glasiertes Feinsteinzeug/Ergebnisse laut Normen Gres porcelánico esmaltado/Resultados según normativas europeas
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION / ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME / ABSORCIÓN DE AGUA	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Conformable / Conforme Entsprechend / Conforme
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONES	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none">• Lunghezza e larghezza ± 0.6% max Length and width / Longueur et largeur Länge und Breite / Longitud y anchura• Spessore ± 5% max Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor• Rettilineità spigoli ± 0.5% max Linearity / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectitud de los cantos• Ortogonalità ± 0.6% max Orthogonality / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad• Planarità ± 0.5% max Flatness / Planéité / Ebenflächigkeit / Planitud	Conforme Conformable / Conforme Entsprechend / Conforme
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH / RESISTANCE À LA FLEXION / BIEGEZUGFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Conformable / Conforme Entsprechend / Conforme
COEFF. DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE / WÄRMEAUSDEHNUNG / COEF. DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	EN ISO 10545-8	≤ 9 MK ⁻¹	Conforme Conformable / Conforme Entsprechend / Conforme
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE / RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESI- STENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	EN ISO 10545-9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects. Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles. Die muster dürfen keine sichtbaren Schäden aufweisen. Ninguna muestra tiene que presentar defectos visibles.	Resistenti Resistant / Résistants Widerstandsfähig Resistentes
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE / RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA A LAS HELADAS	EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni No sample must show alterations to surface. Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface. Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche auf- weisen. Ninguna muestra tiene que presentar roturas o alteraciones.	Non gelivi Frost proof Non gélifs Frostfest Resistentes a las heladas
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS	EN ISO 10545-13	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili No sample must show visible signs of chemical attack. Les échantillons ne doivent pas présenter d'altérations visibles d'attaque chimique. Die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen. Ninguna muestra tiene que presentar alteraciones visibles.	Nessun danno No damage Aucun dommage Keinen Schaden Ningún daño
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE OF COLOURS TO LIGHT RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTBESTÄNDIGKEIT / ESTABILIDAD DE LOS COLORES A LA LUZ	EN ISO 10545-16	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No noticeable colour change. Les échantillons ne doivent pas présenter de variations importantes. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. No tienen que presentar variaciones apreciables de color.	Campioni inalterati No change Echantillons inchangés Glanz und Farbe der Muster unverändert Muestras inalteradas
RESISTENZA ALL'URTO SHOCK RESISTANCE / RESISTANCE AUX CHOCS SCHLAGFESTIGKEIT / RESISTENCIA A LOS GOLPES	EN ISO 10545-5	Coefficiente di restituzione 0,55 Coefficient of restitution / Coefficient de restitution Rückprallkoeffizient / Coeficiente de restitución	Conforme Conformable / Conforme Entsprechend / Conforme